



Werkstoffdatenblatt Compound Data Sheet	EP7700	Datum / Date:	04/2025
		EPDM 70 schwarz	
		Revision:	1.0.1

Basisdaten

Data base

	Soll	Tol.	Ist	Einheit	Prüfmethode
Basiselastomer/ base elastomer				EPDM	
Härte/ hardness	70	±5	70	Shore A	ASTM D 2240
Farbe / colour				schwarz	black
Vernetzung / curing system			schwefel vernetzt		sulfur cured
Einsatztemperatur/temperature range	-40	bis/to	140	°C	

Thermische Eigenschaften

Thermal Properties

TR-10	-38 °C	ASTM D 1329
-------	--------	-------------

Physikalische Eigenschaften

Physical Properties

	Soll	Tol.	Ist	Einheit	Prüfmethode
Dichte/ density		±0,03	1,16 g/cm³		ASTM D 297
Zugfestigkeit/ tensile strength			12,9 N/mm²		ASTM D 412
Reißdehnung/ elongation at break			305 %		ASTM D 412
Weiterreißwiderstand/ tear-growth resistance			52 N/mm		ASTM D 624/C

Druckverformungsrest

Compression set

22 h 125 °C	46 %	ASTM D 395 B
----------------	------	--------------

Lagerung in Luft (Alterung)

70 h bei/at 125 °C ASTM D 573

Storage in air (heat ageing)

Härte Änderung/ hardness change	+4 Shore A
Zugfestigkeit Änderung/ tensile strength change	+12 %
Reißdehnung Änderung / elongation at break change	-27 %

Lagerung in Wasser

70 h bei/at 100 °C ASTM D 471

Storage in water

Volumen Änderung/ volume change	+3 %
---------------------------------	------

Die angegebenen Werte sind in Versuchen unter laborüblichen Bedingungen ermittelte Durchschnittswerte. Diese korrelieren nicht zwangsläufig mit Resultaten, die an Fertigteilen ermittelt werden. Unsere Angaben befreien den Anwender nicht, Eigenversuche durchzuführen. Fertigungsverfahren und enthaltene Rohstoffe werden dem Fortschritt der Technik bzw. den gesetzlichen Bestimmungen angepasst.

The stated values are average values determined in tests under standard laboratory conditions. These do not necessarily correspond with results measured on finished parts. Our information does not release the user from the obligation to conduct his own tests. Production processes and raw materials contained are adapted to the progress of technology and legal requirements.