



Werkstoffdatenblatt Compound Data Sheet	VE2	Druckdatum: 06/2023
		FKM grün
		Revision: 1.0.1

Basisdaten

Data base

	Soll	Tol.	Ist	Einheit	Prüfmethode
Basiselastomer/ base elastomer				FKM	ISO 1629
Härte/ hardness		±5	55	Shore A	DIN ISO 7619-1
Farbe / Colour				grün	green
Vernetzung / Curing system			bisphenolisch vernetzt		bisphenol cured
Einsatztemperatur/temperature range	-20	bis/to	200	°C	

Thermische Eigenschaften

Thermal Properties

Thermische Analyse DDK / DSC	-20 °C	DIN EN ISO 11357
TR-10	-17 °C	ASTM D 1329

Physikalische Eigenschaften

Physical Properties

	Soll	Tol.	Ist	Einheit	Prüfmethode
Dichte/ density		±0,03	1,92 g/cm³		DIN EN ISO 1183-1
Zugfestigkeit/ tensile strength			10,4 N/mm²		DIN 53504, S2
Reißdehnung/ elongation at break			360 %		DIN 53504, S2

Druckverformungsrest, Typ B, Verfahren A, 25% Verformung

Compression set, type b, method A, 25% deformation

24 h 125 °C	13 %	DIN ISO 815
-------------	------	-------------

Lagerung in Luft (Alterung)

24 h bei/at 230 °C DIN 53508, 4.1.2

Storage in air (heat ageing)

Härte Änderung/ hardness change	+1 Shore A	DIN ISO 7619-1
Zugfestigkeit Änderung/ tensile strength change	+8 %	DIN 53504, S2
Reißdehnung Änderung / elongation at break change	-10 %	DIN 53504, S2
Volumen Änderung/ volume change	-0,9 %	DIN 53521
Gewicht Änderung/ weight change	-0,6 %	DIN 53521

Lagerung in Referenzflüssigkeit IRM 903

70 h bei/at 150 °C DIN 53521-A, DIN ISO 1817

Storage in IRM 903

Härte Änderung/ hardness change	-2 Shore A	DIN ISO 7619-1
Zugfestigkeit Änderung/ tensile strength change	-8 %	DIN 53504, S2
Reißdehnung Änderung / elongation at break change	-2 %	DIN 53504, S2
Volumen Änderung/ volume change	+1,6 %	DIN 53521
Gewicht Änderung/ weight change	+0,7 %	DIN 53521

Werkstoffdatenblatt
Compound Data Sheet

VE2

Druckdatum:

06/2023

FKM grün

Revision: 1.0.1

Die angegebenen Werte sind in Versuchen unter laborüblichen Bedingungen ermittelte Durchschnittswerte. Diese korrelieren nicht zwangsweise mit Resultaten, die an Fertigteilen ermittelt werden. Unsere Angaben befreien den Anwender nicht, Eigenversuche durchzuführen. Fertigungsverfahren und enthaltene Rohstoffe werden dem Fortschritt der Technik bzw. den gesetzlichen Bestimmungen angepasst.

The stated values are average values determined in tests under standard laboratory conditions. These do not necessarily correspond with results measured on finished parts. Our information does not release the user from the obligation to conduct his own tests. Production processes and raw materials contained are adapted to the progress of technology and legal requirements.